

## **BUILDER'S LEGACY**

# PREMIUM WALL PRIMER/SEALER 220

ADVANTAGE SERIES FIRST COAT 220 PREMIUM WALL PRIMER/SEALER

PREMIUM DRYWALL PRIMER/SEALER está diseñado para preparar paredes y techos para la pintura. Formulado con una proporción más alta de resina a sólidos que permite una mejor retención de esmalte, permitiendo que las pinturas alcancen su brillo completo en menos capas. Estos productos de película delgada requieren menos material para imprimar y sellar superficies, facilitando la aplicación rápida con pistola en proyectos residenciales, comerciales e institucionales.

PREMIUM WALL PRIMER/SEALER es nuestro mejor primer/sellador para paneles de yeso diseñado para crear un sellado fuerte en paneles de yeso nuevos. Este sellador premium crea una base sólida para acabados planos, esmaltes y la mayoría de los recubrimientos superiores de epoxi a base de agua. Está diseñado para su uso con nuestras pinturas de pared premium, incluyendo Wonder Kote, Lustre Kote, Earthscapes y acabados Pure.

#### **COMPLIANCE & CERTIFICATION**

Gloss Level	1
VOC Content	< 5 g/L < 0.04 lb./Gal
LEED v4 Credit Eligible	YES

#### **USO RECOMENDADO**

- Para Nuevo Yeso en Interiores
- · Buena retención de esmalte.
- Uso en Construcción Nueva Residencial y Comercial

#### **DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS**

- · Excelente retención de esmalte
- Apariencia Excepcional al Alejarse
- Aplicación más rápida con pistola
- Cero COV, Elegible para el Crédito LEED v4

#### **BENEFICIOS**

Retención Premium de Esmalte: La retención reforzada de esmalte permite que los recubrimientos superiores alcancen su verdadero brillo más rápido para una mejor cobertura y cualidades de retoque.

Aplicación Versátil: La formulación de secado rápido y fácil aplicación con pistola y rodillo permite una aplicación versátil. Excelente para su uso en reparaciones de paneles de yeso, remodelaciones y proyectos de construcción nueva.

Acabado Ambientalmente Responsable: Este acabado sin COV, elegible para el crédito LEED v4, cumple con las necesidades de rendimiento de contratistas, especificadores, constructores y contratistas generales que buscan cumplir con los estándares más estrictos de calidad del aire.

#### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

LÍQUIDO DE PINTURA: Vinil acrílico modificado. Tinte de Color: Blanco. Puede ser tonalizado con colorantes de bajo COV, hasta 2 oz. por galón.

**Brillo:** Sin Brillo; 2-4 Unidades @ 60° **Contenido de Sólidos:** Peso: 42% ± 2 Volumen: 28% ± 2

**Tiempo de Secado:** (75° F. & 50% R.H.)

Tacto: 1 Hour To Repintar: 2 Hours

Se puede esperar un tiempo de secado prolongado cuando hay condiciones como alta humedad, alto punto de rocío, baja temperatura, etc. Permita que el producto se seque completamente antes de aplicar la capa superior.

#### Cobertura Teórica:

Aplicar a 400 pies cuadrados por galón para lograr

- 4.0 mils Espesor de Película Húmeda
- 1.2 mils Espesor de Película Seca

Al calcular la cobertura real de trabajo, tenga en cuenta las pérdidas de aplicación, la textura y porosidad de la superficie, la técnica de aplicación, etc

#### PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Consulte las Hojas de Datos de Seguridad.
- Aplique solo si las temperaturas del aire, la superficie y el material permanecen a 50 ° F o más durante la aplicación y el secado.
- Para usar solo bajo acabados planos, de bajo brillo y de tipo cáscara de huevo.
- · Proteger de la congelación.



## **BUILDER'S LEGACY**

### PREMIUM WALL PRIMER/SEALER **220**

ADVANTAGE SERIES FIRST COAT 220 PREMIUM WALL PRIMER/SEALER

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En paneles de yeso, todas las juntas con cinta y cabezas de clavos deben ser lijadas para que queden lisas y luego limpiadas de polvo. Repara todos los agujeros y grietas con un compuesto de parcheo adecuado. Deja secar completamente, lija para que quede liso y aplica una capa de imprimador. Las superficies deben estar secas, limpias y libres de suciedad, aceite o cualquier otro contaminante.

Warning! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. Lead is toxic. Exposure to lead dust can cause serious illness, such as brain damage, especially in children. Pregnant women should also avoid exposure. Wear a NIOSHapproved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the national lead information hotline at 1-800-424-LEAD (5323) or log on to www.epa.gov/lead.

¡Advertencia! Si raspa, lija o remueve pintura vieja, podría liberar polvo de plomo. El plomo es tóxico. La exposición al polvo de plomo puede causar enfermedades graves, como daño cerebral, especialmente en niños. Las mujeres embarazadas también deben evitar la exposición. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, infórmese sobre cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD (5323) o visite www.epa.gov/lead.

#### RECOMENDACIONES DE PINTURA HALLMAN LINDSAY

**High-Performance Acrylic:** Serie AQUAPOXY1 Acabado de Diseñador: Series PURE y LUSTRE

**Acabado Premium:** Wonder Kote and Earthscapes series.

Acabado Profesional: Pro Kote and Renewal series.

Builder's Legacy Acabados: Master Kote, Velvet Armor, and Premium Smooth Hi-Build

series.

#### APLICACIÓN

Mezclar completamente antes de usar. Se recomienda su aplicación mediante rociado airless, pero también se puede aplicar con brocha y rodillo. Las mejores cualidades de flujo, nivelación y rendimiento se logran al aplicar una capa completa y uniforme, trabajando hacia un borde húmedo usando pinceladas superpuestas. La reducción del material para la aplicación con rociado no debe exceder el 10%. Aplicar cuando la temperatura del aire, de la superficie y del material sea superior a 50°F (aproximadamente 10°C). Limpiar todos los aplicadores con agua inmediatamente después de usar.

#### **REQUISITOS DE EQUIPO**

Pulverizador Airless: Mínimo .45 GPM, 2800 PSI, .017 - .021" Tip

**HVLP:** Twin-stage turbine, 5-8 PSI, .051 to .070 projector set

Rodillo: Funda resistente a pelusa (nap) de 1/4" a 1/2" o funda de piel de cordero

Brocha: 100% Nylon o Mezcla Sintética Blend